

Supermalta BK

È la nuova malta idrofugata premiscelata Ferrari BK (classe M10) ideale per la posa di blocchi in calcestruzzo vibrocompresso per murature facciavista. Può essere utilizzata anche per intonaco e per rinzaffi. Supermalta BK è un prodotto marcato CE (Direttiva 89/106 CE – UNI EN 998/2).



CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 998/2):

Consistenza	Polvere
Colori disponibili	Grigio / Bianco
Fabbisogno d'acqua	18lt ogni 100kg di prodotto
Peso specifico	±1500 kg/mc
Granulometria	Grigio: 0/3mm – Bianco: 0/1.5mm
Tempo di lavorabilità	Grigio: 2 ore a 20°C – Bianco: 4 ore a 20°C
Spessore minimo di applicazione	0.5cm
Resistenza a flessione	>5 N/mmq
Resistenza a compressione	>10 N/mmq
Classe	M10
Consumo (ad uso malta di allettamento)	In funzione del tipo di blocco
Consumo (ad uso intonaco)	15 kg/mq (per ogni cm di spessore)
Temperatura di utilizzo	+6°C / +30°C
Conservazione (ai sensi DM 10/05/2004)	6 mesi in luogo asciutto e fresco e con imballo integro
Confezioni	Sacchi da 25kg / Pallets da 1500kg
Reazione al fuoco	Euroclasse A1

VOCE DI CAPITOLATO

Malta pronta di allettamento idrofugata a base di leganti idraulici, inerti selezionati granulometria 0/3 mm ed additivi, per migliorarne la lavorabilità e l'adesione, con classe di resistenza a compressione M10 (UNI EN 998-2) e peso specifico di ±1500 Kg/mc. Il fabbisogno d'acqua è pari a 18lt ogni 100kg di prodotto in polvere e il tempo di asciugatura, ad una temperatura di 20°C è pari a 2 ore. Classe A1 di reazione al fuoco. Per le sue particolari caratteristiche il prodotto può essere utilizzato per il rinzaffo e l'intonacatura di pareti interne ed esterne.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

SUPERMALTA BK va miscelata in betoniera per circa 3 minuti dosando 4-5 litri di acqua per ogni sacco da 25 kg, fino ad ottenere un impasto plastico, omogeneo e privo di grumi.

APPLICAZIONE

- MALTA DA MURATURA TRADIZIONALE

Il blocco da muratura deve essere libero da polveri, oli e grassi. In presenza di temperature elevate si consiglia di bagnare bene il blocco prima della posa, quindi allettare la malta dopo aver posizionato allineamento e piombi.

- MURATURA FACCIA A VISTA

Dopo aver preparato l'impasto e posizionato allineamento e piombi provvedere alla posa dei blocchi, eseguendone un corretto allettamento. Terminata la posa eseguire la stilatura delle fughe.

- MALTA DA RINZAFFO E INTONACO:

Le superfici friabili devono essere spazzolate accuratamente fino a rimuovere le parti in distacco. SUPERMALTA BK come rinzaffo va applicata con uno spessore variabile da 3 a 7 mm, lasciando la superficie ruvida. SUPERMALTA BK come intonaco va applicata con uno spessore di circa 1,5 cm. per mano, avendo cura di lasciare asciugare il prodotto prima di posare la mano successiva.

AVVERTENZE

- Non mescolare SUPERMALTA BK con altri prodotti per non alterare le sue caratteristiche specifiche.
- Non aggiungere acqua a presa iniziata.
- Proteggere l'intonaco dal gelo per almeno 3 giorni dalla posa.
- Applicare a temperature comprese tra i 6°C e i 30°C.
- In caso di alte temperature bagnare abbondantemente il supporto prima dell'applicazione, e inumidire SUPERMALTA BK per 2-3 giorni dopo la posa.

Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR)

Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

mail info@ferraribk.it - Internet www.ferraribk.it - www.rocciablock.it



PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

Ver.:23/07/2010